

# spirit.

## pro 55

## technické údaje

### gluedown

**prkno:** 1520 x 237 mm – krabice: 10 prken (= 3 602 m<sup>2</sup>) – paleta: 72 krabic (= 259,37 m<sup>2</sup>)

**dlaždice:** 914,4 x 609,6 mm – krabice: 7 (= 3 902 m<sup>2</sup>) – paleta: 58 krabic (= 226,31 m<sup>2</sup>)

### click comfort

**prkno:** 1511 x 228 mm – krabice: 6 prken (= 2 067 m<sup>2</sup>) – paleta: 64 krabic (= 132,30 m<sup>2</sup>)



**dlaždice:** 914 x 610 mm – krabice: 4 (= 2,23 m<sup>2</sup>) – paleta: 54 krabic (= 120,43 m<sup>2</sup>)

### specifikace výrobku.


		pro 55 gluedown		pro 55 click comfort	
		prkno	dlaždice	prkno	dlaždice
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm	4,5 mm + 1 mm
Podložka (IXPE)				1 mm	1 mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	4,95 kg/m <sup>2</sup>	4,95 kg/m <sup>2</sup>	9,3 kg/m <sup>2</sup>	9,3 kg/m <sup>2</sup>
Třída zátěže	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42	23/33	23/33

### výsledky testů.

Podlahové vytápění	EN ISO 12524	vhodné – max. do 27 °C / elektrické podlahové vytápění: max. 60 W/m <sup>2</sup>					
Kolečková židle	EN ISO 4918	splňuje	splňuje	splňuje	splňuje		
Hořlavost – reakce na oheň	EN ISO 13501–1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1		
Světlostálost	EN ISO 105-B02	> 7	> 7	> 7	> 7		
Tepelný odpor	EN 8302	0 010 m <sup>2</sup> K/W	0 010 m <sup>2</sup> K/W	0 033 m <sup>2</sup> K/W	0 033 m <sup>2</sup> K/W		
Chemická odolnost	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK		
Trvalá deformace	EN ISO 24343–1	<0,1 mm	<0,1 mm	<0,1 mm	<0,1 mm		
Odolnost proti skluzu	DIN 51130	R10	R10	R10	R10		
	EN ISO 13893	třída DS	třída DS	třída DS	třída DS		
Útlum hluchnosti: kročejový hluk	EN ISO 717–2	3 dB	na podložce Fastec 11 dB	3 dB	na podložce Fastec 11 dB	20 dB	20 dB
Odražený kročejový hluk	EPLF draft 021029–3–2004	25 SONE (67% zvýšení neprůzvučnosti)	na podložce Fastec 24 SONE (69% zvýšení neprůzvučnosti)	25 SONE (67% zvýšení neprůzvučnosti)	na podložce Fastec 24 SONE (69% zvýšení neprůzvučnosti)	37 SONE (52% zvýšení neprůzvučnosti)	37 SONE (52% zvýšení neprůzvučnosti)
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	
Záruka na použití v obytných prostorách		25 let	25 let	25 let	25 let	25 let	
Záruka na použití v komerčních prostorách		10 let	10 let	10 let	10 let	10 let	
Formaldehyd	EN ISO 10582	E1	E1	E1	E1	E1	



SPiRiT PRO 55



SPiRiT PRO 55 CLICK COMFORT





# spirit.

## pro 55

### Podložka

Materiál		IXPE
Tloušťka		1 mm
Pevnost v tlaku	EN 826	117 kPa
Bodové přizpůsobení	CEN TS 16354: 12-2013	0,52 mm
Nasákavost	EN 12087	0,6 %



SPIRIT PRO  
55



SPIRIT PRO 55  
CLICK COMFORT



# PRO 55

spirit.

PRO 55 click comfort

PRO 55 gluedown

- 1) Ochranný PU lak
  - 2) Nášlapná vrstva 0,55 mm
  - 3) Dekorační fólie s potiskem
  - 4) Pevná deska
  - 5) Integrovaný podklad (1 mm)
- 
- 4) Zadní vrstva PVC

Celková tloušťka: 4,5 +  
1 mm

Celková tloušťka: 2,5  
mm

# spirit.