

# Trendline 8.

by BerryAlloc \_\_\_\_\_

# Technische fiche.

versie 04/2023

	inhoud	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	gewicht
1 pak Trendline 8	9 planken	2,20 m <sup>2</sup>	23.68 ft <sup>2</sup>	15,7 kg
1 pallet Trendline 8	56 pakken	123,34 m <sup>2</sup>	1327.62 ft <sup>2</sup>	891 kg

## specificaties



Afmetingen	1288 x 190 mm
Totale dikte	8 mm
Groeven	0
Locksysteem	DuoLoc
Gebruiksklasse volgens Europese norm EN10874	23 intensief residentieel gebruik
	32 algemeen commercieel gebruik
Residentiële garantie	20 jaar
Commerciële garantie	5 jaar

## samenstelling

Toplaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.
Kern	Vochtresistente hoge dichtheid vezelplaat (HDF).
Tegenlaag	Direct laminated paper, met melaminehars geïmpregneerd papier.


## testresultaten

Slijtvastheid	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Impactweerstand	EN13329	kleine bal : ≥ 35 mm - grote bal : ≥ 750 mm
Zwelling	ISO24336	≤ 18 %
Vuurresistentie	EN13501-1	Cfl-S1
Formaldehyde emissie	EN717-1	E1
Slipweerstandemissie	EN13893	DS
Densiteit	EN323	900 kg/m <sup>3</sup>
Vlekbestendigheid	EN438	5 (groep 1+2) ; 4 (groep 3)
Effect van een meubelpoot	EN16581	geen schade (poottype 0)
Effect van een bureaustoel op wielen	EN425	geen schade met wieltype W
Thermische weerstand in combinatie met Excellence Plus onderlaag	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W – Geschikt voor vloerverwarming/ -koeling. Gedetailleerde plaatsingsinstructies op <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> .



versie 04/2023

## Waaruit bestaat een laminaatvloer?



- 1 Een **deklaag** die de sterkte en weerstand van je vloer bepaalt
- 2 **Decorpapier** voor het design
- 3 Een **waterbestendige kern van HDF** (High Densiteit Fibreboard)
- 4 Een **tegenlaag** om de kern van HDF te stabiliseren en beschermen