

Connect 8.

Tekniske data.

BERRY  ALLOC

06/2023

	indeholder	m ²	fod ²	vægt
1 pakke Connect 8	9 planker	2,20 m ²	23.71 fod ²	15,7 kg
1 palle Connect 8	56 pakker	123,34 m ²	1327.61 fod ²	891 kg

produktspecifikationer

Dimensioner	1288 x 190 mm
Total tykkelse	8 mm
Faser	0
Låsesystem	DuoLoc
Brugsniveau i henhold til europæisk standard EN10874	23 boligbrug, stor belastning 32 erhverv, generelt (arealer med medium brug)
Boligbrug, garanti	levetid
Kommerciel brug, garanti	5 år




Garantibetingelser på www.berryalloc.com.

sammensætning

Overflade	Direkte lamineret papir, imprægneret med melaminharpiks.
Underlag	Fugtbestandig fiberplade med høj densitet (HDF).
Bagside	Direkte lamineret papir, imprægneret med melaminharpiks.

testresultater

Slidstyrke	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Slagfasthed	EN13329	lille kugle: ≥ 35 mm – stor kugle: ≥ 750 mm
Tykkelses ændring	ISO24336	12 % (krav ≤ 18 %)
Brandresistens	EN13501-1	Cfl-S1
Formaldehydudledning	EN717-1	E1
Skridsikkerhed	EN13893	DS
Densitet	EN323	900 kg/m ³
Pletresistens	EN438	5 (grupperne 1+2), 4 (gruppe 3)
Effekt af møbelben	EN16581	ingen skade (fodtype 0)
Effekt af stol med hjul	EN425	ingen skade med type W-hjul
Termisk modstand kombineret med underlaget Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Egnet til gulvvarme/-køling. Detaljerede anvisninger på www.berryalloc.com .




lamine.

www.berryalloc.com

06/2023

Hvad er et laminatgulv fremstillet af?



- ❶ Et **toplag**, der bestemmer styrken og modstandsdygtigheden af dit gulv
- ❷ Et **mønsterlag** til designet
- ❸ En **kerne af fiberplade** med høj densitet (HDF)
- ❹ Et **balance papir** til at stabilisere og beskytte HDF-kernen