

03/2024

	innehåller	m ²	ft ²	vikt
1 förpackning Chateau	24 skivor	1,02 m ²	10,94 ft ²	7,3 kg
1 pall Chateau	48 förpackningar	48,77 m ²	524,97 ft ²	365 kg

produktspecifikationer

Mått	504 x 84 mm
Total tjocklek	8 mm
Fasningar	4
Låssystem	Chateau Loc - typ A och typ B
Bruksklass enligt EU-standard EN 10874	23 hård belastning i bostäder
	32 normalt bruk i kommersiella lokaler
Garanti bostäder	livslång
Garanti kommersiella lokaler	5 år




Garantivillkor finns på www.berryalloc.com.

konstruktion

Ytskikt	Direktlaminerat papper, impregnerat med melaminharts.
Mellanskikt	Fuktbeständig HDF (High Density Fiberboard).
Bottenskikt	Direktlaminerat papper, impregnerat med melaminharts.


testresultat

Nötningshållfasthet	EN 13329	AC4 (IP≥4000)
Slaghållfasthet	EN 13329	liten boll: ≥ 35 mm - stor boll: ≥ 750 mm
Tjocklek, svällning	ISO 24336	12 % (krav ≤ 18 %)
Brandbeständighet	EN 13501-1	Cfl-S1
Emission av formaldehyd	EN 717-1	E1
Glidmotstånd	EN 13893	DS
Densitet	EN 323	900 kg/m ³
Fläckbeständighet	EN 438	5 (grupp 1+2); 4 (grupp 3)
Påverkan från möbelben	EN 16581	ingen skada (fottyp 0)
Påverkan från kontorsstol	EN 425	ingen skada med typ W-hjul
Termisk resistans i kombination med underlaget Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Lämpligt för golvvärme/-kyla. Detaljerade instruktioner finns på www.berryalloc.com .



03/2024

Vad är ett laminatgolv gjort av?



- ❶ Ett **övre lager** som avgör hur starkt och tåligt golvet är
- ❷ Ett mönstrat **dekorark**
- ❸ En **HDF-skiva** som kärna
- ❹ En **motvikt** som stabiliserar och skyddar HDF-kärnan