

Ocean 12 V4.

Tekniska data.

BERRY  ALLOC

03/2024

	innehåller	m ²	ft ²	vikt
1 förpackning Ocean 12 V4	6 skivor	1,47 m ²	15,80 ft ²	16 kg
1 pall Ocean 12 V4	56 förpackningar	82,23 m ²	885,07 ft ²	908 kg



produktspecifikationer

Mått	1288 x 190 mm
Total tjocklek	12 mm
Fasningar	4
Låssystem	PentaLoc
Bruksklass enligt EU-standard EN 10874	23 hård belastning i bostäder
	33 intensiv kommersiell användning
Garanti bostäder	livslång
Garanti kommersiella lokaler	10 år




Garantivillkor finns på www.berryalloc.com.

konstruktion

Ytskikt	Direktlaminerat papper, impregnerat med melaminharts.
Mellanskikt	Fuktbeständig HDF-skiva behandlad med den vattenavstötande tekniken hydro+.
Bottenskikt	Direktlaminerat papper, impregnerat med melaminharts.

testresultat


Nötningshållfasthet	EN 13329	AC5 (IP≥6000)
Slaghållfasthet	EN 13329	liten boll: ≥ 70 mm - stor boll: ≥ 1000 mm
Tjocklek, svällning	ISO 24336	12 % (krav ≤ 15 %)
Fuktbeständighet	ISO 4760	upp till 24 timmar
Brandegenskaper	EN 13501-1	Cfl-S1
Emission av formaldehyd	EN 717-1	E1
Glidmotstånd	EN 13893	DS
Densitet	EN 323	900 kg/m ³
Fläckbeständighet	EN 438	5 (grupp 1+2); 4 (grupp 3)
Påverkan från möbelben	EN 16581	ingen skada (fottyp 0)
Påverkan från kontorsstol	EN 425	ingen skada med typ W-hjul
Termisk resistans i kombination med underlaget Excellence Plus	ISO 8302	0,12 m ² K/W – Lämpligt för golvvärme/-kyla. Detaljerade instruktioner finns på www.berryalloc.com .



lamine.

03/2024

Vad är ett laminatgolv gjort av?



- ❶ Ett **övre lager** som avgör hur starkt och tåligt golvet är
- ❷ Ett mönstrat **dekorark**
- ❸ En **HDF-skiva** som kärna
- ❹ En **motvikt** som stabiliserar och skyddar HDF-kärnan
- ❺ **Hydro+** vattenavstötande beläggning*

(*) Tillgängligt för serien Ocean+och Chateau+.