

Parket Les Iconics

technische eigenschappen

BERRY  ALLOC

productomschrijving

productomschrijving		Enkele plank	Enkele plank		Visgraat	Hongaarse punt
Tinten		Galanga, Massala, Badiana, Neroli	Altis	Bosco, Sylva, Hortus	Lutece	Lutece
Houtkeuze	-	Aged	Rustic			
Bevels	-	4	2	4 / 2	4	4
Dikte eiken toplaag	mm	4 mm*	3,5 mm* 3 mm* 4 mm*	3,5 mm*	3,5 mm*	3,5 mm*
Gebruiksklasse (op basis van ruw hout)	EN 685	31 (matig commercieel)				
Garantie residentieel gebruik	-	30 years				
Totale dikte (tol ±0,2)	mm	15	15 14 16	15	15	15
Totaal gewicht	kg / m²	9,8 kg	8,3 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Formaat	mm	1 900 x 190	1 900 x 190 1220 x 190 680 x 190	1 900 x 190	600 x 125	636 x 125
Inhoud doos	-	6 planken 2,166 m²	+/- 10 planken* 2,166 m²	6 planken 2,166 m²	16 planken 1,20 m²	16 planken 1,272 m²
Inhoud pallet	-	45 dozen 97.47 m²	50 dozen 108,30 m²	50 dozen 108,30 m²	56 dozen 67,2 m²	56 dozen 71,232 m²

* tol. +0 / -0,1

** voorbeeld : 6 volledige planken + 4 1/2 planken

test resultaten

Tussenlaag	-	Multiplex	Naaldhout latten
Vochtgehalte	-	7 - 10%	
Plaatsingsysteem	-	Tand en groef	
Oppervlaktebehandeling	-	Natuurlijke olie	
Slijtvastheid	XP B 53-669	Geolied	
Compatibiliteit met vloerverwarming	-	Compatibel met vloerverwarming op waterbasis, lage temperatuur, vol verlijmd (zie voorwaarden)	
Thermische weerstand	m ² .K/W	0,095	0,116
Vuurbestendigheid	EN 13 501-1	Dfl-s1	
CE-markering	EN 14342	CE	
Formaldehyde uitstoot	EN 717-1	E1	
VOC uitstoot	ISO 16 000-9	A	

Installatie

DTU 51.11 Zvezende plaatsing (Franse installatieregel of andere nationale regel)

DTU 51.2 Gelijmd plaatsing (Franse installatieregel of andere nationale regel)



parket.

technische informatie

Plaatsingsvoorwaarden:

De parketvloer moet voor het begin van de plaatsing minstens 48 uur horizontaal bewaard worden in de ruimte waar de vloer zal worden geplaatst, in de originele verpakking. Open de verpakking pas bij het begin van de plaatsing. De plaatsing van de parketvloer moet het laatste werk op de werf zijn. De ondervloer moet volledig droog zijn. Alle ramen moeten geplaatst zijn en alle grote bouwwerken en afwerkingen (bepleistering, betegeling, behang enz.) moeten voltooid zijn. De kamer moet volledig droog en gesloten zijn, met een temperatuur tussen 18 en 20 °C. De luchtvochtigheid moet constant tussen 40 en 65% bedragen. Het parket moet geplaatst worden op een ondergrond die een rigide ondersteuning biedt en bestand is tegen druk en buiging. De ondergrond moet schoon, vlak en stabiel zijn.

Raadpleeg de installatie instructies op www.berryalloc.com.

Vloerverwarming:

De vloerverwarming moet zodanig ontworpen en geïnstalleerd zijn dat de oppervlaktetemperatuur van de vloer (het geplaatste parket) niet hoger is dan 28 °C. Voor dit type plaatsing is het sterk aanbevolen de volledige houten vloer rechtstreeks op de ondergrond te lijmen, zonder tussenlaag. Gebruik een niet op water gebaseerde lijm die geschikt is voor houten vloeren (zoals BerryAlloc MS Polymere / gebruik 900 tot 1000 g/m², volgens de technische fiche van BerryAlloc).

Raadpleeg de installatie instructies op vloerverwarming op www.berryalloc.com.

Onderhoud:

Geolied parket: De 100% natuurlijke Natural Soap van BerryAlloc is ideaal om gewaxte/geoliede houten vloeren grondig schoon te maken en hun bescherming te vergroten. Maak de gewaxte/geoliede vloer schoon en stofvrij en breng vervolgens Waxed & Oiled Wood Floor Maintenance Oil van BerryAlloc aan. Veeg met een schone, droge, katoenen doek om een matte afwerking te krijgen. Hoe vaker en regelmatig de Maintenance Oil wordt gebruikt, hoe gemakkelijker het onderhoud wordt.

Raadpleeg de onderhouds instructies voor parket op www.berryalloc.com.

Natuurlijk hout verandert:

Hout is een levend materiaal dat volgens de seizoenen evolueert. Het is normaal en natuurlijk dat het uitzet en krimpt afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid (bijvoorbeeld wanneer de verwarming aan staat). Hout heeft kleurvariaties en sommige soorten hebben knoesten. Afhankelijk van de herkomst en de groei van het hout kunnen de planken sterke of beperkte kleurverschillen vertonen, ook in vergelijking met het referentiestaal. Alle houtsoorten zullen door blootstelling aan daglicht donkerder of lichter worden. Dit is een natuurlijk fenomeen.

Raadpleeg de adviesfiche over de kenmerken van hout www.berryalloc.com.

Parket met tong en groef

