



## Produktbeschreibung

- **Abmessungen** 1200 L x 600 B x 3 D (mm)
- **Verpackung** 1 Diele pro Paket: 0,72 m<sup>2</sup> (3,2 kg)  
Palette : 40 Pakete - 28,8 m<sup>2</sup> (116 kg)
- **Aufbau** Dekoratives Kompaktes Hochdrucklaminat (HPL)  
Die Papierbahnen sind mit Melamin- und PheKeinelhharz imprägniert.
- **Kantenversiegelung** Die Kanten und Fugen sollen mit Tec7 oder anderem MS polymeren Klebstoff ausgestopft werden.
- **Verlegung** Zum Kleben auf dem Unterbau laut Verlegeanleitung.  
Siehe Anlage order auf [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

## Klassifizierung und Anforderungen

Eigenschaft	Prüfmethode	Einheit	Sollwerte	Istwerte
Dicke des Elementes, t	EN 324-1	mm	± 0,2	± 0,1
Länge der Deckschicht, l	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
Breite der Deckschicht, w	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
Rechtwinkligkeit des Elementes, q	Diagonal variance	mm	≤ 0,3	≤ 0,1
Fugenöffnungen, 0	EN 13329	mm	-	not available
Maßänderungen nach Änderungen der relativen Luftfeuchte	EN 318	mm	-	not available
Lichtechtheit	EN 20105	Skala	Grau Skala : ≥ 4	> 4
	EN ISO 105	Skala	Woll Blau Skala : ≥ 6	> 6
Beständigkeit der Oberfläche	NT BUILD 059	mm	-	not available
Impact Resistance	NT BUILD 066	m	-	not available
Fleckenempfindlichkeit	EN 438.2.26	Bewertungsskala <sup>1)</sup>	Gruppe 1&2 : 5 Gruppe 3&4 : 4	5 5
Kratzemfindlichkeit	EN 438.2.25	Bewertungsskala <sup>1)</sup>		1

<sup>1)</sup> Bewertungsskala 1 bis 5, 5 ist höchste Bewertung = "Keine Veränderungen"

## Andere technische Werte

Eigenschaft	Prüfmethode	Einheit	Sollwerte	Istwerte
Formaldehyde Emission	EN 717-2	mg/mm <sup>2</sup> *h	-	E1
Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Klasse	-	C-s1, d0
Fugenabweichung	-	mm	≤ 0,3	< 0,2

## Garantie und Unterhaltung

- **Garantie im Wohnbereich** Lebenslang
- **Garantiekonditionen** siehe [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)
- **Pflege und Reinigung** siehe [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

